

MEMBRANIL REFORZADO

Curador de concreto tipo membrana para climas templados y soleados.

VERSION: 02

FECHA: 21/12/2017



Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN MEMBRANIL REFORZADO es un líquido de curado a base de polímero acrílico especialmente aditivado que lo hace formar una membrana impermeable de alta retención de agua sobre el concreto fresco, evitando que esta se evapore proporcionando una hidratación adecuada del concreto. Este tratamiento reemplaza al curado tradicional que se realiza durante 7 días con agua.

Este producto cumple con las especificaciones de la norma ASTM C-309, Tipo I, Clase A (Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete)

VENTAJAS

- Forma una película de alta retención de agua.
- Con una sola aplicación reemplaza al curado tradicional que se realiza por 7 días con agua.
- Prolonga la hidratación del concreto evitando la formación de fisuras por un secado prematuro.
- No se necesita de mano de obra especializada, se aplica fácilmente con mochila aspersora.
- Permite desarrollar las resistencias a la flexión y compresión deseadas.
- Adecuado color blanco lechoso en húmedo que permite distinguir las partes cubiertas.

USOS Para el curado de concreto fresco en toda clase de superficies como calzadas, veredas, techos, carreteras, diques, revestimientos de canales, losas, columnas, vigas, placas, cubiertas de puentes, estacionamientos, vías peatonales, etc.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia : Líquido
- Color : Blanco lechoso (transparente una vez seco)
- Densidad : 3.70 – 3.80 kg/gal- (0.978-1.004 Kg/ L)
- pH : 6.0 – 9.0
- VOC : 0 gr/L

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Agitar el envase antes de usar.

El momento ideal para aplicar es inmediatamente después de que haya desaparecido la exudación de la superficie o después de haber desencofrado.

Aplicar con mochila aspersora dejando una capa uniforme sobre toda la superficie.

Limpiar las herramientas de aplicación después de culminar el trabajo con agua limpia.

RENDIMIENTO Se recomienda aplicar 15m²/gal. como máximo para garantizar un espesor de película adecuado.

MEMBRANIL REFORZADO**Curador de concreto tipo membrana para climas templados y soleados.**

VERSION: 02

FECHA:: 21/12/2017

*Calidad que Construye*

PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. Envase de 5 gal. Envase de 55 gal.
TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	1 año en su envase original, cerrado, almacenado bajo techo en ambiente fresco y ventilado.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	No usar cuando la temperatura ambiente y de la superficie del concreto estén por debajo de 4°C (40°F), o si se pronostica lluvia durante las 12 horas posteriores a la aplicación.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/999012933). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 1 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.