

CPP LÁTEX SATINADO

A base de resina látex acrílica

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de acabado brillante con un excelente acabado terso.
- No contiene pigmentos a base de plomo, cromo u otros metales pesados en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Paredes interiores, sala, comedor, dormitorios, etc. y exteriores.
- Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Látex
- **ACABADO:** Satinado
- **COLOR:** Según cartilla
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 34% \pm 2%, según color
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 30 m² /galón. a 2 capas y 120 m² / 4 GL 2 capas y 7 m² / ¼ GL a 2 capas
- **DILUYENTE:** Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

Superficies de cemento nuevas

- Antes de pintar, esperar 30 días después del tarrajeo. Eliminar residuos con lija al agua #80 o #100 y limpiar. Aplicar previamente dos capas de CPP imprimante.

Superficies pintadas en mal estado

- Eliminar con una espátula la pintura que se está desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas de CPP Sellador previa al pintado.

Superficies alcalinas

- Realizar previamente la reparación de la superficie dañada. Aplicar dos capas de CPP Imprimante para Muros. Dejar secar 4 horas entre cada capa y aplicar CPP Satinado.

Para acabados lisos (interiores)

- Aplicar con plancha de tarrajeo capas delgadas de CPP Pasta Fina (máximo 3 capas). Dejar secar una hora entre cada capa. Repetir hasta conseguir un acabado parejo y lijar. Aplicar una capa de CPP Imprimante. Dejar secar 4 horas y aplicar CPP Satinado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.



TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro: 4 horas a 25°C
Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura deben encontrarse en buen estado.
3. Para un acabado perfecto se recomienda emparejar o alisar previamente la pared con CPP Pasta Fina y posteriormente aplicar CPP Imprimante.
4. Agita la pintura hasta homogenizarla.
5. Dilúyala según indicaciones del envase. Agregar 8 partes de pintura por 1 de agua (500ml aprox. por 1 GL).
6. Se recomienda un rodillo de pana o pelo corto para la aplicación.
7. Aplique la primera capa sin recargar demasiado.
8. Después de 4 horas de secados, aplique la segunda capa.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- Superficies nuevas. - CPP Imprimante.
- Superficies con pintura antigua. - CPP Sellador.
- Superficies con humedad. - CPP Imprimante para Muros.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 4.6 ± 0.4 Kg. según color.
Presentación: Envases de 1/4 GL, 1 GL y 4 GL.
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 2 años
Código único de identificación: 1004

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Ultima revisión: 19/01/2022

