



PASTA ELASTICA

CARACTERÍSTICAS

Pasta elástica mono-componente de color blanco, fabricada con resina acrílica y modificada con aditivos especiales que le confieren excelente flexibilidad, adherencia, resistencia a la intemperie, resistente a la alcalinidad.

De fácil aplicación, lista para usar tanto para interiores como exteriores.

Producto no inflamable sin restricciones de transporte.

USOS PRINCIPALES

Por su alta elasticidad y baja contracción que no permite que la película se cuartee, se recomienda principalmente para rellenar orificios y grietas hasta de 6 mm.

En superficies como concreto, madera, ladrillo, superficies metálicas (previamente imprimadas), etc

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Maxilatex, Nativo, Ecolatex, Ecomate Antibacterial, Satinado Antibacterial, Aquamate Antibacterial.

PROPIEDADES FISICAS

VOLUMEN DE SOLIDOS	: 62% +/- 2%	COLOR	: Blanco
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	RENDIMIENTO TEORICO	: 97 m2
COMPONENTES	: 1		a 1.0 mils
POT LIFE	: Indefinido	SECADO	Tacto : 15 minutos
INDUCCION	: No requiere		Repintado mín. : 2 horas
DILUYENTE	Dilución : No aplicable		Repintado max. : 03 meses
	Limpieza : Agua		Curado total : 01 día
T° DE APLICACIÓN		APLICACION	: Plancha
	Mínimo : 10°C		: Espátula
	Máximo : 40°C	ALMACENAJE	: 12 meses en condiciones normales.
T° DE SERVICIO SECO			
	Continuo : 70 °C		
	Intermitente : 70°C		
BRILLO	: Mate		

APLICACION

La superficie debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a masillar.

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menos de 40°C, la humedad relativa debe ser menor de 85 %.

Aplique con una espátula para masilla, si el hueco a rellenar es de mas de 6 mm. de profundidad posiblemente necesite de dos o mas aplicaciones, dejar secar las capas por lo menos 2 horas entre aplicaciones.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua tibia jabonosa.



Av. Santa Anita 542, Urb. Villa Marina - Chorillos, Lima 9 - Perú

Telf.: 254 3359 / 254 3464 / 254 0893 / 254 0720

Fax :254 3264, anexo 104

majestadsoprin@infonegocio.net.pe

www.soprin.com.pe

Línea Gratuita

0800 - 16650