



DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de excelente acabado semi satinado con Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de las pinturas.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- El acabado semi satinado tiene un **nivel de brillo intermedio** entre mate y satinado.
- **Súper lavable**, fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- Resistente al contacto con agua y jabones.
- **Excelente acabado**, buena brochabilidad y nivelación.
- Buen poder cubriente.
- **Bajo olor**, bajo salpicado, mayor transferencia de pintura
- **Excelente resistencia a la intemperie** y rayos solares (UV).
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento, madera sobre una base o imprimante adecuado.

DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica
Tipo: Látex
Acabado: Semi Satinado
Color: Según cartilla
Componentes: Uno
Curado: Evaporación de agua
Sólidos en volumen: 37% +/- 2%, según color
VOC: 11.5 – 22.5 gr/L
Número de capas: Dos
Rendimiento teórico: 31 m² por galón a 2 capas
Lavabilidad: Alta
Diluyente: Agua potable

(*) Los colores de acento o tóner, no se recomiendan para el pintado directo sino para matizar.
Para calcular el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades en de la superficie.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25 °C
Al tacto duro: 4 horas a 25 °C
Repintado mínimo: 4 horas a 25 °C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura entre 10°C a 50°C.
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

American Colors Semi Satinado

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- a) Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado.
- b) Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar una o dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas. Aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado.
- c) Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, eliminar el polvo, manchas de grasa, aceite u otro contaminante. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado.
- d) Superficies alcalinas: Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar como mínimo 15 días. Aplicar previamente dos capas de un Imprimante para muros, dejar secar 24 horas entre capas. Aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado.
- e) Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, 2 a 3 capas delgadas de Pasta Mural American Colors. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Aplicar dos capas de Imprimante Acrílico American Colors. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar dos capas de American Colors Semi Satinado.

Debido al acabado semi satinado del producto, se debe evitar imperfecciones en la superficie para que se asegure un buen acabado.

No aplicar AMERICAN COLORS SEMI SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador, sino sobre algún imprimante diluido como el Imprimante Acrílico American Colors.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra capa. Para la 2da. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies con pintura antigua: Imprimante Acrílico American Colors.

Superficies con humedad: Imprimante para Muros.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.6 - 5.5 Kg., según color.

Presentación: Envase por ¼ galón, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 24 meses*

Código Único Identificación: 8078

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación lentes de seguridad, vestimenta adecuada, etc.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.